



Laque synthétique, à base de résines alkydes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Peinture lisse et légèrement épaisse.
- Aspect : Brillant.
- Séchage : Hors poussière : 30 minutes. / Manipulable : 3 heures. / Séchage : 12 heures.
- Destination : neuf/entretien - Supports neufs ou anciens recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Applicable sur véhicules utilitaires, machines industrielles, poids lourds.
- Dilution : avec notre diluant Cellulosique.

AVANTAGES

- Très brillant.
- Brillance durable.
- Facile à appliquer.
- Excellente résistance aux intempéries et aux salissures.
- Séchage très rapide.

RENDEMENT

- 8m²/kg

DENSITÉ

- 1,2 ± 0,1 (Théorique) couleur blanche.

CONSERVATION

- 18 mois en emballage d'origine à l'abri du soleil, non entamé.

ESV

- 42 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	1 kg	2102-0039-1M
	4 kg	2102-0039-4M
	20 kg	2102-0039-20M
Noir	1 kg	2102-0040-1M
	4 kg	2102-0040-4M
	20 kg	2102-0040-20M
Gris	1 kg	2102-0041-1M
	4 kg	2102-0041-4M
	20 kg	2102-0041-20M
Incolore	1 kg	2102-0042-1M
	4 kg	2102-0042-4M
	20 kg	2102-0042-20M
Bleu	1 kg	2102-0043-1M
	4 kg	2102-0043-4M
	20 kg	2102-0043-20M
Marron	1 kg	2102-0044-1M
	4 kg	2102-0044-4M
	20 kg	2102-0044-20M
Beige	1 kg	2102-0045-1M
	4 kg	2102-0045-4M
	20 kg	2102-0045-20M
Ivoire	1 kg	2102-0046-1M
	4 kg	2102-0046-4M
	20 kg	2102-0046-20M
Jaune	1 kg	2102-0047-1M
	4 kg	2102-0047-4M
	20 kg	2102-0047-20M
Vert	1 kg	2102-0048-1M
	4 kg	2102-0048-4M
	20 kg	2102-0048-20M
Bordeaux	1 kg	2102-0049-1M
	4 kg	2102-0049-4M
	20 kg	2102-0049-20M
Rouge	1 kg	2102-0050-1M
	4 kg	2102-0050-4M
	20 kg	2102-0050-20M
Violet	1 kg	2102-0051-1M
	4 kg	2102-0051-4M
	20 kg	2102-0051-20M
Orange	1 kg	2102-0052-1M
	4 kg	2102-0052-4M
	20 kg	2102-0052-20M

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité ambiante : 80% maximum
La température du support : minimum 5° C max 35° C
- Humidité du support : appliquer sur un support sec

SUPPORTS ET APPLICATIONS

- **Supports :**
Neufs ou anciens, recouvert ou non d'anciennes peintures en bon état
- **Matériel :**
Brosse, rouleau laqueur.
Pistolet à air (3.5 à 4 bars), ou sans air
- **Dilution :**
Brosse, rouleau : de 0 à 5% de DILUANT CELLULOSIQUE ROSSIGNOL
- **Nettoyage du matériel :**
Aux solvants
- **Précaution d'emploi :**
Nettoyer parfaitement la surface à peindre de toute trace de cire, de graisse ou de toute autre contamination
Il est conseillé, en cas de ventilation insuffisante, de porter un équipement respiratoire approprié.
Pour un usage au pistolet, l'équipement respiratoire et très fortement conseillé !
- **Hygiène et sécurité :**
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié