



## Peinture acrylique en dispersion aqueuse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Légèrement gélifié.
- Aspect : Mat Satiné.
- Séchage : 90 minutes / Redoublage : 12 heures.  
Utilisation piétons : Après 24 heures minimum.
- Destination : Supports neufs et entretien.
- Applicable sur sols en béton.
- Adapté pour les sols non industriels.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression **INOPRIM®**.
- Dilution à l'eau.

### AVANTAGES

- Facile d'application.
- Antidérapant.

#### RENDEMENT

- 5m<sup>2</sup> par kilogramme de produit (200g / m<sup>2</sup>) sur support lisse.

#### DENSITÉ

- 1,45 ± 0,1

#### CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

#### ESV

- 41 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	4 kg	2100-0042-4ML
	25 kg	2100-0042-25ML
Rouge	4 kg	2100-0029-4ML
	25 kg	2100-0029-25ML
Jaune	4 kg	2100-0034-4ML
	25 kg	2100-0034-25ML
Vert	4 kg	2100-0035-4ML
	25 kg	2100-0035-25ML

## PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum  
Humidité relative : 80% maximum  
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C  
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®

## APPLICATION

- **Supports :**  
Sur murs sols en béton, asphalte, ciment  
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application
- **Matériel :**  
Applicable avec pinceau, rouleau texturé
- **Dilution (Eau) :**  
Diluer à 0 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
- **Nettoyage du matériel :**  
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**  
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse