

# ROSSINOX®

## AQUA



FICHE TECHNIQUE N° INO/028 du 15 JUIN 2015



## Peinture laque brillante, aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Peinture liquide.
- Aspect tendu.
- Séchage : 3 heures / Redoublage : 8 heures.
- Destination : Supports neufs et supports en service.
- Applicable sur bois, murs anciens et neufs et plafonds en ciment/béton, plâtre, surface métalliques (après une couche d'antirouille).
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression **INOPRIM®** (Murs, bois) ou un primaire d'adhérence anticorrosion (surface métalliques).
- Décoration et protection des murs et plafonds en intérieur.
- Décoration et protection des supports en bois en intérieur et en extérieur.
- Dilution à l'eau.

### AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries.
- Facile à appliquer.
- Ne jaunit pas.
- Film lisse et bien tendu.
- Sans solvant.
- Facile à entretenir.
- Sans odeur.

#### RENDEMENT

- 11 à 12m<sup>2</sup> par litre ou 9 à 10m<sup>2</sup> par kilogramme de produit sur support lisse (épaisseur 25µ).

#### DENSITÉ

- 1,18 ± 0,1

#### CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

#### ESV

- 29 %

| TEINTES      | CONDITIONNEMENT | RÉFÉRENCE      |
|--------------|-----------------|----------------|
| Blanc        | 1 kg            | 2102-0054-1M   |
|              | 2.5 kg          | 2102-0054-2M   |
|              | 20 kg           | 2102-0054-20M  |
| Noir         | 1 kg            | 2102-0055-1M   |
|              | 2.5 kg          | 2102-0055-2M   |
|              | 20 kg           | 2102-0055-20M  |
| Tons pastels | 1 kg            | 4102-0011-1M   |
|              | 2.5 kg          | 4102-0011-2M   |
|              | 20 kg           | 4102-0011-20M  |
| Tons vifs    | 1 kg            | 4102-0010-1M   |
|              | 2.5 kg          | 4102-0010-2.5M |
|              | 20 kg           | 4102-0010-20M  |

# ROSSINOX®

## AQUA



FICHE TECHNIQUE N° INO/028 du 15 JUIN 2015

### PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum  
Humidité relative : 80% maximum  
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C  
Humidité : appliquer sur supports secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM® (murs, bois) ou d'un ANTIROUILLE SRX® (Métaux ferreux)

### APPLICATION

- **Supports :**  
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, métaux ferreux  
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application  
Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**  
Applicable avec pinceau, rouleau micro fibre poil 6 à 10mm, pistolet à air
- **Mise à la teinte :**  
Avec nos colorants universels INOTEINTES®  
A la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)
- **Dilution (Eau) :**  
0 à 5% en poids
- **Nettoyage du matériel :**  
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**  
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse