

# ROSSMARINE®

## 480



FICHE TECHNIQUE N° INO/035 du 15 JUIN 2015



## Peinture brillante polyvalente à base de résine alkyde modifiée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : liquide.
- Aspect : brillant.
- Séchage : 2 heures / Redoublage : 4 heures.
- Destination : murs et plafonds, boiseries intérieures et extérieures, surfaces métalliques.
- Appliquer comme primaire anticorrosion **ROSSMARINE®280** ou appliquer sur les surfaces métalliques galvanisées le primaire époxy **INOCOVER® EPX 28**.
- Dilution : avec notre Diluant Cellulosique.

### AVANTAGES

- Résiste bien aux conditions atmosphériques et présente une stabilité de brillant modérée.
- Séchage rapide.
- Très bonne dureté.

#### RENDEMENT

- 10m<sup>2</sup>/kg pour 40 µm.

#### DENISTÉ

- 1,29 ± 0,1

#### CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

#### ESV

- 51 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	3 L	2104-0007-3M
	20 L	2104-0007-20M
Tons pastels	3 L	4104-0004-3M
	20 L	4104-0004-20M
Tons vifs	3 L	4104-0005-3M
	20 L	4104-0005-20M

# ROSSMARINE®

## 480



FICHE TECHNIQUE N° INO/035 du 15 JUIN 2015

### PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum  
Humidité relative : 80% maximum  
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C  
Humidité : appliquer sur support ferreux sec
- Enlever toute peinture mal ancrée
- Dépoussiérer

### APPLICATION

- **Supports :**  
Sur support en métal ferreux
- **Matériel :**  
Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
- **Dilution (Diluant EPOXY) :**  
Diluer à 5% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau  
Diluer à 10% en poids pour une utilisation au pistolet
- **Nettoyage du matériel :**  
Nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**  
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié