



Revêtement plastique épais, décoratif à base de copolymères acryliques et siloxanes en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Pâte épaisse.
- Aspect mat, relief décoratif, structure talochée ou projetée.
- Localisation : intérieur et extérieur.
- Destination : Supports neufs, support et façades en service.
- Décoration et revêtement des façades.
- A appliquer directement ou, le cas échéant avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence.

AVANTAGES

- Très résistant aux intempéries tropicales.
- Très garnissant, permet de masquer le faïençage.
- Séchage rapide.
- Formule avec fongicides et algicides.
- Hydrofuge, lessivable, même à haute pression.
- Ci-dessous le conditionnement et les références du ROSSITEX®.

RENDEMENT

● 1,5 à 3,5 KG/m² suivant l'aspect final recherché et la granulométrie des fonds :

- Granité fin : 1,5 kg/m² environ
- Crépi : 2 à 3,5 kg/m²
- Rustique : 3 à 3,5 kg/m²
- Moucheté : 1.5 à 3.5 kg/m²

DENSITÉ

- 1,72 ± 0.3

CONSERVATION

● 12 mois dans son emballage d'origine.

ESV

- 67 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	30 kg	2100-0048-30ML
Tons pastels	30 kg	4100-0017-30ML
Tons vifs	30 kg	4100-0018-30ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum.
Humidité relative : 80% maximum.
La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®, sur mur neuf pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer deux couches de ROSSITEX®.

APPLICATION

- **Supports :**
 - Sur murs neufs, murs anciens.
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant application.
 - Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**
Applicable avec rouleau à nid d'abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.
- **Dilution (Eau) :**
 - Pas de dilution, prêt à l'emploi, possibilité de diluer à l'eau à 1% maximum en cas de forte chaleur.
 - Homogénéiser le produit manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent.
- **Mise en oeuvre :**
 - Manuellement : appliquer ROSSITEX® à la lisseuse inox et en retirer l'excès, puis structurer à la lisseuse.
 - Mécaniquement : ROSSITEX® s'applique également à la machine à projeter basse pression.
Structurer à la lisseuse et retirer l'excès de produit avant lissage.
- **Mise à la teinte :**
A la demande dans notre atelier de colorimétrie.
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.