



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : Protection et décoration des façades

DECOREX®

Revêtement plastique épais, décoratif à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Pictogrammes : Phase aqueuse, INT, EXT, Brosse, Rouleau, Mat

- Aspect mat,
- Aspect en pot : pâte épaisse.
- Support : Applicable sur murs neufs et anciens, support et façades en service.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : Rapide
- Rendement : 1.5 à 3.5 Kg / m² suivant l'aspect final recherché et la granulométrie des fonds.
 - ✓ Granité fin : 1.5 Kg /m²
 - ✓ Crêpi : 2 à 3.5 Kg /m²
 - ✓ Rustique : 3 à 3.5 Kg /m²
 - ✓ Moucheté : 1.5 à 3.5 Kg /m²
- ESV : 67%
- Densité : 1,72 ±0.3
- Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille II -Classe 2b

AVANTAGES

- Très résistant aux intempéries tropicales
- Très garnissant, permet de masquer le faïencage
- Hydrofuge, Lessivable, même à haute pression.
- Séchage rapide.
- Formule avec fongicides et algicides.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc Tons Pastels & Vifs	30 Kg	

PREPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'un primaire à l'eau UNIPRIM®, sur mur neuf pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer deux couches de DECOREX®.

APPLICATION

Supports

- Sur murs neufs, murs anciens.
- Sur murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillées et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.
- Appliquer une sous couche UNIPRIM.

MATERIEL

Applicable avec un rouleau à nid d'abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.

DILUTION (Eau)

Pas de dilution, prêt à l'emploi, possibilité de diluer à l'eau à 1% maximum en cas de forte chaleur. Homogénéiser le produit manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau. Dans le cas où le produit a séché, nettoyer au solvant.

Mise en œuvre :

- ✓ Manuellement : appliquer DECOREX® à la lisseuse inox et enlever l'excès, puis structurer à la lisseuse.
- ✓ Mécaniquement : DECOREX® s'applique également à la machine à brouetter basse pression.
- ✓ Structurer à la lisseuse et enlever l'excès de produit avant lissage.

Mise à la teinte :

A la demande dans notre atelier de colorimétrie