



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

FINETEX®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

Revêtement plastique épais, décoratif à base de copolymères acryliques et siloxane en dispersion aqueuse.

RENDEMENT

- 1,5 à 2,5 KG/m² suivant l'aspect final recherché et la granulométrie des fonds.

DENSITÉ

- 1,72 ± 0,3

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine

ESV

- 67 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Pâte épaisse.
- Aspect mat : Relief décoratif, structure talochée ou projetée.
- Localisation : intérieur et extérieur.
- Destination : Supports neufs, support et façades en service.
- Décoration et revêtement des façades.
- A appliquer obligatoirement avec une couche d'impression **INOPRIM®** ou un primaire d'adhérence.

AVANTAGES

- Très résistant aux intempéries tropicales.
- Très garnissant, permet de masquer le faïençage
- Séchage rapide.
- Formule avec fongicides et algicides.
- Hydrofuge, lessivable, même à haute pression.
- Ci-dessous le conditionnement et les références du **FINETEX®**.

COULEURS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Beige	30 kg	
Gris Anthracite	30 kg	
Gris Moyen	30 kg	
Terracotta	30 kg	
Rose Sahara	30 kg	

PRÉPARATION

Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum.

Humidité relative : 80% maximum.

La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.

Humidité : appliquer sur les murs secs.

- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®, sur mur neuf pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer Une couche de **FINETEX®**.

APPLICATION

Supports :

- Sur murs neufs, murs anciens.
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillâtes et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le **LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL**, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- Diluer INOPRIM de 40 à 50% pour mieux imprégner le support.

Matériel :

Applicable avec taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.

Dilution (Eau) :

- Pas de dilution, prêt à l'emploi, possibilité de diluer à l'eau à 1% maximum en cas de forte chaleur.
- Homogénéiser le produit manuellement ou à l'aide d'un mélangeur lent.

Mise en oeuvre :

- Manuellement : appliquer **FINETEX®** à la lisseuse inox et en retirer l'excès, puis structurer à la lisseuse.
 - Mécaniquement : **FINETEX®** s'applique également à la machine à projeter basse pression.
- Structurer à la lisseuse et retirer l'excès de produit avant lissage.

Mise à la teinte :

A la demande dans notre atelier de colorimétrie.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité :

Produit non soumis à l'étiquetage.

Peinture en phase aqueuse