

Peinture acrylique en dispersion aqueuse.



RENDMENT

- 1^{ère} couche: 3,5 à 4m²/Kg
- 2^{ème} couche: 4 à 5m²/Kg

DENSITÉ

- 1,45 ± 0,1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 41 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot: Légèrement gélifié.
- Aspect : Mat.
- Séchage: 90 minutes/ Redoublage: 12heures utilisation piétons: après 24 heures minimum.
- Destination: Supports neufs et entretien.
- Applicable sur sols en béton.
- Idéal pour les sols d'installations sportives.
- A appliquer avec une couche de Epx 28 Sol.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries, pour un usage en plein air.
- Antidérapant.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Vert	25 kg	2100-0036-25ML
Rouge	25 kg	2100-0037-25ML
Blanc	25 kg	2100-0038-25ML
Autres teintes	25 kg	4100-0030-25ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 °C minimum 40 °C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 °C max 40 °C
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau EPX 28 SOL

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs sols en béton, asphalte, ciment
Murs anciens : bien vérifier la présence de peinture écaillantes et les enlever avant application.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé
- **Dilution (Eau) :**
- Pour la 1^{ère} couche: diluer à 40% pour une meilleure pénétration du béton.
- Pour la finition: produit prêt à l'emploi ou à diluer à max 5% du poids.
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse