



(Marque UNIVERSAL)
Catégorie : Enduit Intérieur

STUCCO FILL



FICHE TECHNIQUE OCTOBRE 2025

Enduit pelliculaire vinylique, Multi-usage.

RENDEMENT

• 2 à 3m²/Kg selon le support et le mode d'application.

DENSITÉ

• 1,74 ± 0,1

CONSERVATION

• 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

• 58 %

CONSERVATION

NF 36005
Famille - Classe 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : Pâte onctueuse.

Aspect : Mat

Séchage : 8 heures / Redoublage : 24 heures.

Recouvrable : 48 heures.

Destination : Supports neufs.

A appliquer directement sur support en ciment, béton, plaque de plâtre, briques.

Pas de dilution, prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Facile à appliquer et à poncer.
- Excellente capacité de remplissage
- Bonne adhérence
- Ne provoque ni reprise ni attache.
- Extra lisse et très garnissant

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5°C max 40°C
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire

APPLICATION

Supports

Sur murs neufs Ciment, béton, plaque de plâtre, brique

Matériel :

Taloche pour un aspect lisse.

Dilution (Eau) :

- Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel :

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité :

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase acqueuse.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5 Kg	3100-0003 -4ML
	30 Kg	3100-0003 -30ML