



Peinture veloutée aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Onctueux.
- Aspect velouté.
- Sec au toucher : 1h / Redoublage : 4 à 6 heures.
- Décoration des fonds usuels du bâtiment.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries et rayons UV.
- Rendement élevé.
- Disponible avec algicide/fongicide pour une meilleure résistance aux mousses.
- Excellente opacité
- Facile à appliquer
- Lessivable.

RENDEMENT

• 7 à 9 m² par kilogramme de produit sur support lisse (145 à 165g/m²).

DENSITÉ

• 1,22 ± 0,3

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

ESV

• 32,5 % ± 2%

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5 kg	
	25 kg	
Tons pastels	5 kg	
	25 kg	
Tons vifs	5 kg	
	25 kg	
Blanc fongicide	5 kg	
	25 kg	
Tons pastels fongicide	5 kg	
	25 kg	
Tons vifs fongicide	5kg	
	25 kg	

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever les peintures mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®
- Appliquer deux couches d'ACRYTEX VELOURS®

APPLICATION

• Supports :

Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois
Murs anciens : bien vérifier la présence de peinture écaillant et les enlever avant application.

Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et algues.

• Matériel :

Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm) et pistolet sans air (buse diamètre 0.4 à 0.5mm)

• Mise à la teinte :

Avec nos colorants universels TIGER COLOR®
A la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)

• Dilution (Eau) :

Diluer à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 15% en poids pour une utilisation au pistolet

• Nettoyage du matériel :

A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant

• Hygiène et sécurité :

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse