

INODERM® SILOXANE



FICHE TECHNIQUE N° INO/010 du 15 JUIN 2015



Peinture et revêtement de façades, semi-épaisse, velouté aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse, avec une protection hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Peinture onctueuse, semi-épaisse, velouté.
- Aspect : Mat-Satiné (Mat-Mat à la demande).
- Séchage : Peinture : Sec en 2h - Redoublage après 12h.
Revêtement : Sec en 4 heures - Redoublage après 24h.
- Destination : Supports neufs et supports et façades en service - Murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression **INOPRIM®** ou un primaire d'adhérence.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Formulé avec fongicides et algicides.
- Très résistant aux intempéries tropicales.
- Appliqué en revêtement, aide à masquer le faïençage.
- Séchage rapide.
- Hydrofuge.
- Lessivable, même à haute pression.

RENDEMENT

- Peinture : 6m²/kg ou 8m²/L (165g/m²).
- Revêtement : 2m²/kg ou 2.7m²/L (500g/m²).

DENSITÉ

- 1,34 ± 0,1

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 37 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	4 kg	2100-0039-4ML
	25 Kg	2100-0039-25ML
Tons pastels	4 kg	4100-0014-4ML
	25 Kg	4100-0014-25ML
Tons vifs	4 kg	4100-0015-4ML
	20 kg	4100-0015-20ML

INODERM® SILOXANE



FICHE TECHNIQUE N° INO/010 du 15 JUIN 2015

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM®
- Appliquer deux couches d'INODERM® Siloxane

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application
Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm)
- **Mise en teinte sur chantier :**
Par mélange avec nos colorants universels INOTEINTE, pour les tons pastels, ou à la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)
- **Dilution (à l'eau) :**
Diluer à 0 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 5 à 10% en poids pour une utilisation au pistolet
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse