



## Peinture laque brillante aux résines alkydes en solution.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot légèrement gélifié.
- Aspect : Brillant.
- Séchage : 4 heures / Redoublage : 24 heures.
- Destination : supports neufs et supports déjà peints - Murs, métaux, bois.
- Applicable sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, métaux.
- A appliquer directement ou avec une couche d'**ANTIROUILLE SRX** sur les surfaces métalliques.
- Décoration de tous les fonds usuels du bâtiment en intérieur et extérieur.
- Protection des menuiseries ou des structures métalliques.
- Dilution : Avec notre Diluant Synthétique.

### AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries et aux salissures.
- Bonne opacité.
- Application facile.
- Lavable.
- Sèche rapidement.

#### RENDEMENT

- 12 à 14m<sup>2</sup> par litre / 10 à 11,5m<sup>2</sup> par kg

#### DENSITÉ

- 1,22 ± 0,1

#### CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

#### ESV

- 53 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	1 kg	2102-0008-1M
	3 kg	2102-0008-3M
	20 kg	2102-0008-20M
Noir	1 kg	2102-0012-1M
	3 kg	2102-0012-3M
	20 kg	2102-0012-20M
Autres teintes	1 kg	4102-0001-1M
	3 kg	4102-0001-3M
	20 kg	4102-0001-20M

## PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum  
Humidité relative : 80% maximum  
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C  
Humidité : appliquer sur supports secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées  
Le cas échéant sur surfaces métalliques : application d'une couche d'ANTIROUILLE SRX®
- Appliquer deux couches d'INOMAIL®

## APPLICATION

- **Supports :**  
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, métaux  
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application
- **Matériel :**  
Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet
- **Dilution (Diluant synthétique) :**  
Diluer à 5 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau  
Diluer à 10 à 15% en poids pour une utilisation au pistolet
- **Mise à la teinte :**  
Avec nos colorants universels INOTEINTES®  
A la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)
- **Nettoyage du matériel:**  
Nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**  
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié