



Peinture et revêtement de façades, aux copolymères acryliques et aux résines siloxane en dispersion aqueuse, avec une protection hydrofuge et fongicide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot: Peinture onctueuse, semi-épaisse, velouté.
- Aspect mat.
- Séchage : 2 heures / Redoublage : 12 heures.
- Applicable sur supports neufs et supports et façades en service : sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression **INOWASH® PRIMER** ou un primaire d'adhérence.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Formulé avec fongicides et algicides.
- Très résistant aux intempéries tropicales.
- Séchage rapide.
- Hydrofuge.
- Lessivable, même à haute pression.

RENDEMENT

- Peinture : 7 m²/kg ou 10 m²/L (145g/m²).

DENSITÉ

- 1,34 ± 0,1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 40 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	25 kg	2100-0031-25ML
Tons pastels	25 kg	4100-0010-25ML
Tons vifs	20 kg	4100-0009-20ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOWASH PRIMER® (sur mur neufs) ou d'INOPRIM® sur murs anciens
- Appliquer deux couches d'INOWASH®

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application
Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm)
- **Mise en teinte sur chantier :**
Par mélange avec nos colorants universels INOTEINTE, pour les tons pastels, ou à la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®)
- **Dilution (Eau) :**
Diluer à 0 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
Diluer à 5 à 10% en poids pour une utilisation au pistolet
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse