



INOTEX®

Peinture mate aux copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

ASPECT : MAT

ASPECT EN POT : ÉPAIS

SUPPORT : APPLICABLE SUR MURS ANCIENS, MURS NEUFS, PLATRE, BOIS.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : 45mn/ Redoublage : 3 heures.
- Rendement : 5m²/kg de produit sur support lisse.
- ESV : 47%.
- Densité : 1,76 ± 0,1.
- À appliquer directement ou avec une couche d'impression.
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

AVANTAGES

- ✓ Utilisable en intérieur et extérieur.
- ✓ Laisse respirer le support.
- ✓ Excellente opacité.
- ✓ Blancheur éclatante.

Teintes	Conditionnement	Référence
Blanc	5Kg	2100-0052-5P
Blanc	30Kg	2100-0052-30P



PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur les murs secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application du primaire INOPRIM® si nécessaire.
- Appliquer deux ou trois couches d'INOTEX®.

APPLICATION

SUPPORT :

- Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillées et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et algues.

MATÉRIEL :

- Applicable avec pinceau, rouleau texture, au pistolet (buse diamètre 1,7 à 2,2mm) et pistolet sans air (buse diamètre 0,4 à 0,5mm).

MISE À LA TEINTE :

- Avec nos colorants universels INOTINT®

DILUTION (EAU) :

- Diluer à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau.
- Diluer à 15% en poids pour une utilisation au pistolet.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- A l'eau immédiatement après utilisation.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Non soumis à l'étiquetage/ Produit en phase aqueuse.