



UNITEX

**Peinture à l'huile.
Peinture laque brillante aux résines
alkydes en solution.**

ASPECT : BRILLANT

ASPECT EN POT : LÉGÈREMENT GÉLIFIÉ

SUPPORT : APPLICABLE SUR MURS NEUFS, MURS ANCIENS, PLÂTRE, BOIS, MÉTAUX.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : 6 heures / Redoublage : 24 heures.
- Rendement : 10 m² par kg
- ESV : 53%
- Densité : 1.2 ± 0.1
- A appliquer directement ou avec une couche d'antirouille **INOSATIN** sur les surfaces métalliques.
- Protection des menuiseries ou des structures métalliques.
- Décoration de tous les fonds usuels du bâtiment en extérieur et en intérieur.
- Conservation : 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

AVANTAGES

- ✓ Bonne résistance aux intempéries et aux salissures.
- ✓ Application facile, bonne brillance.
- ✓ Lavable, sèche rapidement.



Teintes	Conditionnement	Référence
Blanc	0,9 L	2102-0007-0.9M
	3,5 L	2102-0007-3.5M
	20 kg	2102-0007-20M
Noir	0,9 L	2102-0024-0.9M
	3,5 L	2102-0024-3.5M
	20 kg	2102-0024-20M
Gris	0,9 L	2102-0066-0.9M
	3,5 L	2102-0066-3.5M
	20 kg	2102-0066-20M
Brun	0,9 L	2102-0065-0.9M
	3,5 L	2102-0065-3.5M
	20 kg	2102-0065-20M
Bleu	0,9 L	2102-0063-0.9M
	3,5 L	2102-0063-3.5M
	20 kg	2102-0063-20M
Jaune	0,9 L	2102-0069-0.9M
	3,5 L	2102-0069-3.5M
	20 kg	2102-0069-20M
Rouge	0,9 L	2102-0068-0.9M
	3,5 L	2102-0068-3.5M
	20 kg	2102-0068-20M
Vert	0,9 L	2102-0067-0.9M
	3,5 L	2102-0067-3.5M
	20 kg	2102-0067-20M
Gold Ashanti	0,9 L	2102-0064-0.9M
	3,5 L	2102-0064-3.5M
	20 kg	2102-0064-20M



PRÉPARATION

- Température de l'air : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité relative : 80% maximum.
- Température du substrat : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité : appliquer sur supports secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée.
- Le cas échéant sur surfaces métalliques : application d'une couche d'ANTIROUILLE SRX® ou de INOSATIN.
- Appliquer deux couches d'UNITEX.

APPLICATION

SUPPORTS :

- Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, métaux.
- Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application.

MATÉRIEL :

- Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet.

DILUTION (DILUANT SYNTHÉTIQUE) :

- Diluer de 5 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau ou au pinceau.
- Diluer de 10 à 15% en poids pour une utilisation au pistolet.

MISE À LA TEINTE :

- Avec nos colorants universels INO®TEINTES.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Nettoyer au solvant.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.