



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

UNISATIN®

Peinture satinée en dispersion aqueuse.

Pictogrammes : Phase aqueuse, INT, EXT, Brosse, Rouleau, Pistolet, satiné

- Aspect satin.
- Aspect en pot : Liquide.
- Support : Applicable sur murs neufs et anciens, plâtre et bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Séchage : 30 mn/ Redoublage 3 heures
- Rendement : 7 m²/kg
- ESV : 38%
- Densité : 1,3 ±0.1
- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I -Classe 7b2
- Peinture D2

AVANTAGES

- Lavable.
- Séchage rapide.
- Facilité d'entretien.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	25 KG	2100-0062-25P

PREPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur supports bien secs.
- Dépoussiérer, enlever la peinture mal ancrée.

APPLICATION

SUPPORTS

- Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- Sur murs anciens : bien vérifier la présence de peintures mal ancrées et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.
- Appliquer une sous couche UNIPRIM.

MATERIEL

Applicable avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.

DILUTION

Dilution à l'eau

Diluer à 5% à 8% en poids pour une utilisation au rouleau ou au pinceau.

Diluer à 10% en poids pour une utilisation au pistolet.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau. Dans le cas où le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

Non soumis à l'étiquetage

Produit en phase aqueuse.