



(Marque UNIVERSAL)
Catégorie : peinture intérieure

INOTEX®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 5m² Par Kg de produit sur support lisse

DENSITÉ

- 1.76 ± 0.1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil

ESV

- 47%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I -Classe 7b2

Peinture mate aux copolymères acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat
- Aspect en pot : Épais
- Support : Applicable sur murs anciens, murs neufs ciment et béton.
- Séchage : 45 mn/ Redoublage : 3 Heures.
- À appliquer directement ou avec une couche d'impression.

AVANTAGES

Utilisable en intérieur et extérieur.
Laisse respirer le support.
Excellente opacité.
Blancheur éclatante.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	5 kg	2100-0052-5P
Blanc	30 kg	2100-0052-30P

PRÉPARATION

Température de l'air : Entre 5°C minimum et 40°C maximum.
Humidité relative : 80% maximum.
Température du substrat : 5°C minimum et 40°C maximum.
Humidité : Appliquer sur les murs secs.
Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'un primaire à l'eau INOPRIM® si nécessaire.
Appliquer deux ou trois couches d'**INOTEX®**.

APPLICATION

Support :

Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillées et les enlever avant application.
Assainissement fongicide et algicide avec le **LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN ROSSIGNOL**, même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.

Matériel :

Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1,7 à 2,2mm) et pistolet sans air (buse diamètre 0,4 à 0,5mm).

Mise à la teinte.

Avec nos colorants universels **INOTINT®**.

Dilution (eau) :

Diluer à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau.
Diluer à 15% en poids pour une utilisation au pistolet.

Nettoyage du matériel :

À l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.