



Peinture acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Légèrement gélifié.
- Aspect : Mat
- Séchage : 90 minutes / Redoublage : 12 heures. Utilisation piétons : après 24 heures minimum.
- Destination : Supports neufs et entretien.
- Applicable sur sols en béton.
- Idéal pour les sols d'installations sportives.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression INOPRIM[®].
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Bonne résistance aux intempéries, pour un usage en plein air.
- Antidérapant.

RENDEMENT

- 5m² par kilogramme de produit (200g / m²) sur support lisse.

DENSITÉ

- 1,45 ± 0,1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 41 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Vert	25 kg	2100-0036-25ML
Rouge	25 kg	2100-0037-25ML
Blanc	25 kg	2100-0038-25ML
Autres teintes	25 kg	4100-0030-25ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
Humidité relative : 80% maximum
La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
Humidité : appliquer sur les murs visiblement secs
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrées, application d'un primaire à l'eau INOPRIM[®]

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs sols en béton, asphalte, ciment
Murs anciens : bien vérifier la présence de peinture écaillantes et les enlever avant application.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé
- **Dilution (Eau) :**
Diluer à 0 à 10% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau
- **Nettoyage du matériel :**
A l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse