



Revêtement à base de copolymère acrylique plastifiés en dispersion pour la protection et l'étanchéité des toitures en dalles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Présentation : Revêtement épais.
- Aspect mat.
- Localisation : Extérieur.
- Destination : Supports neufs et anciens.
- A appliquer directement ou, le cas échéant avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence.

AVANTAGES

- Revêtement sans joint.
- Imperméable.
- Durable.
- Souple.
- Insensible à l'alcalinité du support.
- Mise en œuvre simple et rapide.
- Ne nécessite ni solvant, ni flamme, ni colle pour la pose.

RENDEMENT

- 1 Kg/1,2m²

DENSITÉ

- 1,38 ± 0,3

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine.

ESV

- 60 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 10c

PRÉPARATION

- Travaux à effectuer en saison sèche.
- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Appliquer sur supports secs.
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'un primaire à l'eau INOPRIM. Sur murs neufs pas de primaire d'impression obligatoire.
- Appliquer deux couches d'INO-ROOF

CONDITIONNEMENT

25 kg

RÉFÉRENCE

4100-0021-25ML

APPLICATION

- Sur murs neufs, murs anciens
- Murs anciens : bien vérifier la présence de peinture écaillantes et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues. Si après un certain temps d'usage de la dalle, INO-ROOF® vert est visible, ceci correspond à un avertissement visuel pour procéder à la rénovation.
- Appliquer une première couche de INO-ROOF® vert dilué à 40%, laisser sécher 24H puis appliquer une deuxième couche de INO-ROOF® vert dilué à 20%, laisser sécher 24H puis appliquer une troisième couche de INO-ROOF® gris dilué à 20%, finalement appliquer après 24H la quatrième couche de INO-ROOF® gris dilué à 20%
- **Ambiance atmosphérique**
Rurales, urbaines, maritimes et industrielles.
- **Matériel**
Applicable avec rouleau à nid d'abeille, taloche, lisseuse inox, matériel de projection basse pression.
Nettoyage du matériel d'application à l'eau immédiatement après usage.

• Mise en œuvre

Manuellement : appliquer INO-ROOF® à la lisseuse inox et en retirer l'excès, puis structurer à la lisseuse.
Mécaniquement : INO-ROOF® s'applique également à la machine à projeter basse pression. Structurer à la lisseuse et retirer l'excès de produit avant lissage.

• Délai de recouvrement

24 heures

• Mise à la teinte

À la demande dans notre atelier de colorimétrie

• Nettoyage du matériel

À l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.